

LG standardna peskirna folija

Tip	LC5510
Štampa	Sečenje na kateru, ručno sečenje, polu sečenje(nalepnice), prosecanje
Aplikativni period	Srednjoročni
Boja	Siva
Lepak	Osetljiv na pritisak, transparentan, permanentni, akrilna baza.
Folija kotirana	PVC
Proces proizvodnje	Kalandrirana folija
Debljina	0.09 mm
Opseg radne temperature	-45°C – +82°C
Temperatura za aplikaciju	Minimalno +10°C
Trajnost	5 godina
Uklonivost	Permanentan

3M translucetna peskirna folija

	3M Scotchcal kater filmovi cast kvaliteta Serija 7725-300SE
Površina	Ravna, glatka površina
Funkcionalna izdržljivost, neodštamp	5 godina
Aplikacija	Za grafički dizajn na staklu ili akrilnom staklu
Karakteristike	Izgleda kao peskirano staklo, na primer
Dizajn	Frosted bela, mint, plava, roze, zlatna
Temperatura površine	4oC do -30oC
Razno	Otporan na vatru prema DIN 5510/S4 klasifikaciji